

FLEXIM

DAKMORTEL



Producteigenschappen

- FLEXIM dakmortel is geschikt voor reparatie,- renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.
- FLEXIM dakmortel is gebruiksklaar, licht van gewicht, milieuvriendelijk, blijvend flexibel, stormvast, direct waterafstotend. Daarnaast is FLEXIM dakmortel verwerkbaar bij elke temperatuur.
- FLEXIM dakmortel hecht direct aan de vorst en vormt onder normale weersomstandigheden na 2 – 3 dagen een beschermende laag. Bij temperaturen onder de 5°C wordt de beschermende laag na 6 – 8 dagen gevormd.

Toepassingen

- Bevestigen van nokvorsten en hoekkepers.
- Bevestigen van gevelpannen.
- Afdichten van kilgoten.
- Ondersteuning van loodaansluitingen.
- Afdichten van golfplaten.
- Vervangen van beschadigde foamlaag bij dakraamconstructie.

Vorbereiding

- Ondergrond dient droog, stof-, en vetvrij te zijn.
- Zorg er bij reparatiewerkzaamheden voor dat eerst alle loszittende stukken cementmortel worden verwijderd.
- Maak gebruik van de meegeleverde handschoenen.

Aanbrengen / voorschriften

- Na openen verpakking direct verwerken.
- Zorg voor een hechtingsoppervlakte van minimaal 5 centimeter.
- Niet toepasbaar bij aanhoudende regen.
- Hoekkepers, kant/gevelpannen mechanisch bevestigen.
- Elke dakconstructie is onderhevig aan uitzet en krimp, zorg daarom voor voldoende spelruimte bij mechanische bevestiging van de hoekkepers.
- Werk de oppervlakte glad af. (gebruik eventueel FLEXIM afwerkmes)
- Verwijder overtollig materiaal onder een hoek van 90° vanuit het dakvlak.
- Reinig gereedschap, handen en eventueel bevulde pannen na gebruik met een droge doek. (Gebruik eventueel FLEXIM cleaner)
- Ventilatie kan worden bereikt door gebruik van ventilatiepannen.

Technische informatie

Opslag	: Droog
Stapelhoogte	: Maximaal 12 dozen
Samenstelling	: Lijnolie, polystyreen, vezels, pigmenten
Verwerkingstemperatuur	: -25°C / + 80°C
Toxiciteit	: Geen
Gevarenklasse	: Geen
Corrosie	: Geen
Richtlijnen	: NEN 6707 US Metro Dade PA 100-95 BBA Certificatie
Trekkracht	: 20.000 N / m ²
Drukkracht	: < 690 N

Verpakking & verbruik

FLEXIM Grootverpakking | 8,50 kg. | 10 strips | 50 dozen/pallet | 425 kg. gewicht pallet
Verbruik = 3 tot 5 strekkende meter nokvorst, afhankelijk van type dakpan

FLEXIM Kleinverpakking | 4,25 kg. | 5 strips | 100 dozen/pallet | 425 kg. gewicht pallet
Verbruik = 1,5 tot 2,5 strekkende meter nokvorst, afhankelijk van type dakpan

Kleuren

Zwart, Rood, Grijs, Donkerbruin, Lichtbruin, Blauw, Groen

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking houdbaar tot 2 jaar na fabrieksdatum.
Na openen originele verpakking direct verwerken.

